



Jean Rivereau, 49270 Saint Laurent des Autels


Date de marquage : 2007

Mise à jour de l'étiquette : Mars 2007

NF EN 771-1 COMPIL 2005

Brique LD, catégorie II

JR ECOBRIC 500x200x200, à enduire, perforations horizontales, montage traditionnel

| | |
|--|--|
| Dimensions en mm (LxlxH) | 500 x 200 x 200 |
| Tolérances Tm | L, l, H : ± 3%, ± 3%, ± 3%, |
| Plage Rm | l, H : 2%, 2%, |
| Résistance à la compression (\perp à la face de pose) | 2,8 N/mm ² |
| Stabilité dimensionnelle (dilatation à l'humidité) | ≤ 0,6 mm/m |
| Adhérence | 0,15 N/mm ² |
| Teneur en sels solubles actifs | S0 |
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau | Ne pas laisser exposé |
| Coefficient de diffusion de vapeur d'eau | 5/10 |
| Isolation acoustique aérienne directe | |
| Masse volumique apparente et tolérance | 620 kg/m ³ D1=10% |
| Configuration | Epaisseur des parois : 9,5 mm max |
| Résistance thermique | 0,50 m ² K/W |
| Durabilité contre le gel/dégel | Conforme (NF 771-1 CN, annexe C, février 08) |
| Règles de Prévention et Sécurité : La découpe avec des outils électriques peut générer de la poussière. Cette poussière contient des particules de silice ou de quartz qui peuvent représenter un risque pour la santé. Les personnes travaillant au contact de cette poussière, doivent porter des lunettes et un masque respiratoire |  |