



Bouyer Leroux, 49280 La Séguinière  
Date de marquage : 2007  
Mise à jour de l'étiquette : Janvier 2009

NF EN 771-1 COMPIL 2005

Brique LD, catégorie II

**LS LINTEAU BIO 400X300X250 :**

**à enduire à perforation horizontale, montage traditionnel**

Dimensions en mm (LxlxH)	400X300X250
Tolérances Tm	L, l, H : $\pm 3\%$ , $\pm 3\%$ , $\pm 3\%$
Plage Rm	l, H : 2%, 2%
Planéité	NPD
Parallélisme	NPD
Résistance à la compression ( $\perp$ à la face de pose)	NPD
Stabilité dimensionnelle (dilatation à l'humidité)	$\leq 0,6$ mm/m
Adhérence	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Teneur en sels solubles actifs	S0
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	Ne pas laisser exposé
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau	5/10
Isolation acoustique aérienne directe	
Masse volumique apparente et tolérance	650 kg/m <sup>3</sup> D1=10%
Configuration	Epaisseur des parois : 12,5 mm max
Résistance thermique	NPD
Durabilité contre le gel/dégel	Conforme (NF EN 771-1 CN, annexe C, Février 08)
<p><b>Règles de Prévention et Sécurité :</b> La découpe avec des outils électriques peut générer de la poussière. Cette poussière contient des particules de silice ou de quartz qui peuvent représenter un risque pour la santé. Les personnes travaillant au contact de cette poussière, doivent porter des lunettes et un masque respiratoire</p>	